Schretter & Cie GmbH & Co KG
A-6682 Vils · Tirol
Tel.: +43 (0)5677/8401 · 0
Fax: +43 (0)5677/8401 · 222
office@schretter-vils.co.at
www.schretter-vils.co.at

KALK

AKTIV WEISSFEINKALK
(CL 90-Q (R5, P1) gem. EN 459-1)

AKTIV WEISSFEINKALK ist ein Branntkalkpulver hoher Qualität und Reinheit, welches unter kontrollierten Bedingungen aus weich gebranntem Kalk hergestellt wird. Ein automatisierter Mahlvorgang sowie ein nachgeschalteter Sichter gewährleisten eine gleichbleibende Kornverteilung.

Die Registernummer gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) lautet 01-2119475325-36-0002

Die EN ISO 9001-Zertifizierung unseres Unternehmens, strenge Qualitätskriterien des Produktionsprozesses sowie die hohe Güte der Rohstoffe sichern die hohe Qualität des Produktes. Der Kalk ist als Baukalk CE-zertifiziert, CE Kennzahl 0785-CPD-11264-12.

AKTIV WEISSFEINKALK ist ein ungelöschter Branntkalk, der die Anforderung der Norm EN 459-1 erfüllt. Er eignet sich neben der Herstellung von Sumpfkalk für den Baubereich auch zur Wasseraufbereitung, im chemisch-industriellen Bereich (z.B. als Neutralisationsmittel), für Bodenverfestigungen oder ähnlichem.

So wie alle Branntkalke reagiert auch AKTIV WEISSFEINKALK heftig mit Wasser. Es sind deshalb unbedingt die umseitig angeführten Verarbeitungs- und Gefahrenhinweise sowie das Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

TECHNISCHE HINWEISE

VERPACKUNGSART:	lose Papiersack à 50 kg	
SCHÜTTDICHTE:	ca. 0,9 kg/dm³	
LAGERFÄHIGKEIT	Bei trockener Lagerung:	
	Sackware:	ca. 4 Wochen
	lose:	ca. 12 Wochen

Änderungen vorbehalten 05/12
Es gelten unsere Verkaufs - und Lieferbedingungen in der jeweils letzten Fassung.

Chemische und physikalische Eigenschaften von AKTIV WEISSFEINKALK:

Eigenschaften VERIT NATUR	Typischer Wert	Anforderung gem. EN-459-1
Chemische Zusammensetzung	Masse %	
Glühverlust	≤ 4	-
CO_2	3	≤ 4
MgO [1)]	3	≤ 5
SO_3 [1)]	0,3	≤ 2
CaO + MgO [1)]	98	≥ 90
Kornfeinheit	Rückstand als Massenanteil in %	
0,2 mm	0,5	≤ 5
0,09 mm	6	≤ 15
Ergiebigkeit	dm^3/10 kg	
	≥ 30	
Reaktivität		
T max	ca. 75° C	
t_{60}	ca. 80 sec	< 10 min

1) Glühverlustfrei gemäß EN 459-2

Gefahrenhinweise:
H 315 Verursacht Hautreizungen
H 318 Verursacht schwere Augenschäden
H 335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENRUM oder Arzt anrufen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.
P261+P304+P340: Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden. BEI EINTAMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Empfehlung zur Produktentsorgung: Trocken aufnehmen, Entsorgung laut örtlichen und behördlichen Vorschriften als Baustellenabfall; Abfallschlüssel Nr. 31612 gem. ÖNORM S 2100.
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen; Reste nicht in die Kanalisation abführen.
Die Entsorgung der Verpackung erfolgt über das System der "Altstoff Recycling Austria AG" (ARA AG). Zu diesem Zweck sind Sie als Abnehmer verpflichtet, anfallende Verpackungsmaterialien bei den entsprechenden Annahmestellen abzugeben. Unser Unternehmen ist unter der Nummer 2676 Lizenznehmer der Altstoff Recycling Austria AG.
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter sowie unser Werklabor zur Verfügung.

SCHRETTER & CIE

Schretter & Cie GmbH & Co KG
A-6682 Vils · Tirol
Tel.: +43 (0)5677/8401 · 0
Fax: +43 (0)5677/8401 · 222
office@schretter-vils.co.at
www.schretter-vils.co.at